M.E.C. 29 Neogum / c®

Materiale di qualità a base di gomma policloroprenica, neoprene®, idonea ad essere utilizzata per molti usi in genere.

SUPERFICI: superfici entrambe Lisce

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,45 g/cm ³
DUREZZA (3s)	63° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	65 Kp/cm ²
ALLUNGAMENTO	225 %
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	45%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20/+100 °C

CR

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm): 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 30 Neogum / ST®

Materiale di qualità a base di gomma policloroprenica, neoprene®, con buone caratteristiche meccaniche, idonea ad essere utilizzata per applicazioni dove siano presenti congiuntamente varie tipologie di agenti aggressivi:

• oli e grassi, acidi e basi, agenti atmosferici, ozono.

SUPERFICI: superfici entrambe lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,60 g/cm ³
DUREZZA (3s)	70° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	95 Kp/cm ²
ALLUNGAMENTO	350 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	30 Kp/cm
ABRASIONE (10 N)	465mm ³
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	29%
VARIAZIONE VOLUME ASTM-1 (72h a 100 °C)	+60%
VARIAZIONE DI VOLUME IRM 903(72h a 100 °C)	+150%
-DUREZZA(3s)	+0 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	-4%
-ALLUNGAMENTO	-5%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20/+100 °C

CR

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm): 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 31 Neogum / S®

Materiale di qualità a base di gomma policloroprenica, neoprene®, con buone caratteristiche meccaniche, idonea ad essere utilizzata per applicazioni dove siano presenti congiuntamente varie tipologie di agenti aggressivi:

- olii e grassi, acidi e basi, agenti atmosferici, ozono

SUPERFICI: superfici entrambe lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,60 g/cm ³
DUREZZA (3s)	70° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	95 Kp/cm ²
ALLUNGAMENTO	350 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	36 Kp/cm
ABRASIONE (10 N)	465 mm ³
SET COMPRESSIONE (24h a 70° C)	29%
VARIAZIONE VOLUME ASTM-1 (72h A 100°C)	+60%
VARIAZIONE DI VOLUME IRM 903 (72h A 100°C)	+150%
-DUREZZA(3s)	+0 Shore A
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	-4%
-ALLUNGAMENTO	-5%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20/+100 °C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm) : 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	A richiesta spessori superiori
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 32 Neoautoestinguentegum®

Materiale di qualità di gomma a base policloroprenica, neoprene®, con buone caratteristiche meccaniche ed eccezionale resistenza alla fiamma.

SUPERFICI: superfici entrambe lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,60 g/cm ³
DUREZZA (3s)	70° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	110 Kp/cm ²
ALLUNGAMENTO	400 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	42 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	31%
INVECCHIAMENTO TERMICO (72 h a70°C)	
-DUREZZA(3s)	+2 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	-3%
-ALLUNGAMENTO	- 10%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20/+100 °C
Testata per reazione al fuoco secondo NORMA UNE-23-724-90. Velocità di propagazione della fiamma 0,03 cm/s	

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori lastra 1 tela: 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	Per lastra 2 tele: da 3 a 6 e da 8 a 20mm
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	
A richiesta spessori superiori	

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test