

M.E.C. 10 Aligum®

Gomma di qualità di gomma atossica, indicata per usi alimentari a contatto di sostanze non grasse ed oleose.
Le norme di riferimento specificano l' idoneità per farine, granaglie, pasta, pane, legumi ecc.
SUPERFICI: superfici entrambe Lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	BIANCO
PESO SPECIFICO	1,40 g/cm³
DUREZZA (3s)	65°Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	≥10 MPa
ALLUNGAMENTO	600%
RESISTENZA ALLO STRAPPO	26 N/mm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	≤35%
INVECCHIAMENTO TERMICO (70 h a 70° C)	
-DUREZZA(3s)	≤ 5 shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	≤ -20%
-ALLUNGAMENTO	≤ -30%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-45/+80°C
Conforme FDA-1772600 TITOLO 21 per contatto con cibi non grassi.	

NR

DIMENSIONI ROTOLI:	
1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori lastra 1 tela: 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:				
		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	DA	A	TOLL. (mm)
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
		1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test



M.E.C. 11 Paragum®

Gomma di qualità standard di gomma naturale, con buone caratteristiche di elasticità e morbidezza, ottima resistenza meccanica, buona resistenza agli acidi ed alcali deboli.
SUPERFICI: superfici entrambe Lisce.

NR

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	BEIGE
PESO SPECIFICO	1,20 g/cm3
DUREZZA (3s)	45° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	185 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	625 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	29 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	39%
-DUREZZA(3s)	+4 shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	+6%
-ALLUNGAMENTO	- 9%
-ABRASIONE	90 mm3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+80°C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm) : 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0.25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 12 Superparagum®

Materiale di qualità eccellente, gomma naturale colore marrone trasparente, con elevate proprietà meccaniche, elasticità e morbidezza.
Basso peso specifico, galleggiante in acqua.
SUPERFICI: superfici entrambe Lisce.

NR

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	BEIGE
PESO SPECIFICO	0,95 g/cm3
DUREZZA (3s)	37° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	280 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	600 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	33 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	30%
-DUREZZA(3s)	+3 shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	+6%
-ALLUNGAMENTO	- 2%
-ABRASIONE	60 mm3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+80°C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm) : 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0.25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 13 Stampitegolegum®

Gomma di qualità eccellente a base di gomma naturale colore ambra, con elevate proprietà meccaniche, elasticità e morbidezza.
Basso peso specifico, galleggiante in acqua.
Viene utilizzata per il rivestimento degli stampi delle presse per tegole nelle fornaci.
SUPERFICI: entrambe ad Impressione Tela differenziate.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	AMBRA
PESO SPECIFICO	0,95 g/cm3
DUREZZA (3s)	37° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	280 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	600 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	33 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	30%
INVECCHIAMENTO TERMICO (72 h a70°C)	
-DUREZZA(3s)	+3 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	+6%
-ALLUNGAMENTO	- 2%
-ABRASIONE	60 mm3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+80°C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori lastra (mm) : 1,1 – 1,5
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0.25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%				

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 14 Pararossagum / L®

Gomma di qualità superiore, materiale naturale in colore rosso con ottime caratteristiche di elasticità, morbidezza e resistenza meccanica.
Normalmente utilizzata come bavetta per nastri trasportatori, spandinchioistro nelle macchine serigrafiche e rivestimenti antiabrasivi in genere.
SUPERFICI: superfici entrambe Lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	ROSSO
PESO SPECIFICO	1,03 g/cm3
DUREZZA (3s)	45° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	240Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	610 %
ABRASIONE	60 mm3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-25/+80 °C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm): 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0.25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%				

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 14/A Pararossagum / 0®

Materiale di qualità standard, di gomma naturale in colore rosso, con buone caratteristiche di elasticità e morbidezza, ottima resistenza meccanica. Normalmente utilizzata come bavetta per nastri trasportatori, spandinchioistro nelle macchine serigrafiche e rivestimenti in genere. **SUPERFICI:** superfici entrambe Lisce.

NR

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	ROSSO
PESO SPECIFICO	1,19 g/cm3
DUREZZA (3s)	45° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	185 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	625 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	29 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	39%
-DUREZZA(3s)	+4 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	+6%
-ALLUNGAMENTO	- 9%
-ABRASIONE	90 mm3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+80°C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm) : 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0.25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 15 Paragiallagum®

Materiale di qualità superiore di gomma naturale in colore giallo con ottime caratteristiche di elasticità, morbidezza e resistenza meccanica. Normalmente utilizzata come bavetta per nastri trasportatori, spandinchioistro nelle macchine serigrafiche e rivestimenti antiabrasivi in genere. **SUPERFICI:** superfici entrambe Lisce. (A richiesta un lato Liscio, un lato Impressione Tela)

NR

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	GIALLO
PESO SPECIFICO	1,03 g/cm3
DUREZZA (3s)	45° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	240Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	610 %
ABRASIONE	60 mm3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-25/+80 °C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm): 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
		DA	A	TOLL. (mm)
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0.25
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test