

M.E.C. 33 Termogum / C®

Materiale di qualità a base di gomma etilene-propilene e termopolimero, idonea ad essere utilizzata in presenza di calore, per molti usi in genere.
SUPERFICI: superfici entrambi lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,5 g/cm3
DUREZZA (3s)	65° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	40 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	135 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	15 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	45%
-DUREZZA(3s)	+5 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	+ 7%
-ALLUNGAMENTO	- 27%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20/+90 °C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm): 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	DA	A	TOLL. (mm)
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
		1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 34 Termogum / ST®

Materiale di qualità a base di gomma etilene-propilene termopolimero, idonea ad essere utilizzata per applicazioni dove siano presenti congiuntamente varie tipologie di agenti aggressivi:

- acidi e basi - buona resistenza
- agenti atmosferici, ozono - buona resistenza
- temperature elevate - buona resistenza
- agenti chimici in genere – buona resistenza.

SUPERFICI: superfici entrambe lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,30 g/cm3
DUREZZA (3s)	70° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	70 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	270 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	18 kp/cm
SET COMPRESSIONE (24 h a 70° C)	25%
-DUREZZA(3s)	+3 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	+1%
-ALLUNGAMENTO	-15%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+120° C

DIMENSIONI ROTOLI:

1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm) : 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:

		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	DA	A	TOLL. (mm)
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
		1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 35 Supertermogum®

Materiale di qualità a base di gomma etilene-propilene termopolimero, con ottime qualità meccaniche ed eccellente resistenza all'azione degli agenti atmosferici, ozono, agenti chimici in genere e alte temperature.
SUPERFICI: superfici entrambi lisce.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,20 g/cm3
DUREZZA (3s)	70° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	100 Kp/cm2
ALLUNGAMENTO	375 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	36 Kp/cm
SET COMPRESSIONE(24h a 70°C)	14%
INVECCHIAMENTO TERMICO (72 h a70°C)	
-DUREZZA(3s)	+0 Shore A
-RESISTENZA ALLA TRAZIONE	- 1%
-ALLUNGAMENTO	- 8%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-25/+125 °C

EPDM

DIMENSIONI ROTOLI:	
1400÷1500 × 10.000 mm	Spessori (mm): 1 - 1,5 - 2- da 3 a 6 da 8 a 20
1400÷1500 × 5000 mm	
A richiesta: Placche 1000×1000 mm	
A richiesta: rotoli in larghezza 1200 mm	A richiesta spessori superiori

TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI:				
		SPESSORI (ISO 3302ST3)		
LUNGHEZZA ROTOLO	± 5%	DA	A	TOLL. (mm)
LARGHEZZA ROTOLO	± 5%	0	1,00	± 0,25
		1,00	1,60	± 0,35
		1,60	2,50	± 0,40
		2,50	4,00	± 0,50
		4,00	6,30	± 0,70
		SPESSORI SUPERIORI A 6 MM ± 10%		

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

